



DF-SHA-01

DEREMFIX STICK HOTMELT

Стержневой клей-расплав на основе EVA для быстрого и надежного склеивания пористых и непористых материалов.

- Технология клея-расплава на основе EVA
- Средняя вязкость
- Совместимость с клеевыми пистолетами 12 мм
- Однородное распределение при рабочей температуре
- Длительная адгезия
- Простая очистка поверхностей
- Удобство применения



ОПИСАНИЕ

DEREMFIX STICK HOTMELT — это клей-расплав в стержнях на основе EVA, разработанный для ручных операций, требующих быстрого схватывания, высокой адгезии и удобства применения. Продукт подходит для склеивания различных впитывающих и невпитывающих материалов, используемых в мебельной, обивочной, упаковочной и других промышленных отраслях.

Клей обеспечивает надежную адгезию к картону, бумаге, древесине, коже, тканям и другим пористым материалам, а также демонстрирует высокую эффективность при склеивании металла, пластика и ПВХ. Сбалансированная вязкость и отличные характеристики текучести обеспечивают равномерное нанесение и однородное распределение клея.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство мебели
- Обивочные работы
- Производство матрасов
- Склеивание пенополиуретана
- Склеивание тканей
- Склеивание кожи
- Склеивание бумаги и картона
- Сборка деревянных изделий
- Склеивание пластика и ПВХ
- Упаковочные процессы
- Ремонт и техническое обслуживание
- Общепромышленные сборочные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный
Варианты упаковки	1 кг
Температура размягчения	91 ± 5 °C

Рабочая температура	160 ± 10 °C
Плотность	0.98 g/cm ³
Вязкость (190 °C)	12000 ± 3500 mPa·s

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном Техническом паспорте, основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и имеющихся знаниях на момент публикации. Приведенные значения носят справочный характер и могут изменяться в зависимости от методов нанесения, условий эксплуатации, свойств материалов, факторов окружающей среды и производственных процессов.

Поскольку условия применения и эксплуатации продукции находятся вне нашего контроля, пользователь обязан самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения путем проведения собственных испытаний и оценок. Представленная информация не является гарантией или обязательством в отношении эксплуатационных характеристик продукта в конкретных условиях применения.

В рамках постоянного совершенствования продукции технические характеристики, составы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия данного документа заменяет все предыдущие издания.

Для получения дополнительной технической информации, рекомендаций по применению или консультаций по конкретным условиям переработки обращайтесь в нашу техническую службу.

