DF-SHA-01

DEREMFIX STICK HOTMELT

EVA hot melt lepak u patronama za brzo i pouzdano lepljenje poroznih i neporoznih materijala.

- EVA hot melt tehnologija
- Srednja viskoznost
- Homogeno nanošenje pri radnoj temperaturi
- Minimalno stvaranje niti
- Kompatibilnost sa pištoljima od 12 mm
- Dugotrajna adhezija
- Jednostavno čišćenje površina
- Odlično prijanjanje na različite materijale



OPIS

DEREMFIX STICK HOTMELT je EVA hot melt lepak u patronama razvijen za ručne aplikacije koje zahtevaju brzo vezivanje, jaku adheziju i jednostavnu primenu. Proizvod je pogodan za lepljenje različitih upijajućih i neupijajućih materijala koji se koriste u industriji nameštaja, tapetarstvu, ambalaži i opštim industrijskim primenama.

Lepak pruža odlično prijanjanje na karton, papir, drvo, kožu, tkanine i druge porozne materijale, dok istovremeno obezbeđuje pouzdanu adheziju na metal, plastiku i PVC. Uravnotežena viskoznost i odlične karakteristike tečenja omogućavaju ravnomerno nanošenje i homogenu raspodelu lepka.

PRIMENE

• Proizvodnja nameštaja
• Tapetarske aplikacije
• Proizvodnja dušeka
• Lepljenje pene
• Lepljenje tkanina
• Lepljenje kože
• Lepljenje papira i kartona
• Sastavljanje drvenih elemenata
• Lepljenje plastike i PVC-a
• Ambalažne aplikacije
• Popravke i održavanje
• Opšte industrijske montažne primene

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Transparentan
Opcije pakovanja	1KG
Tačka omekšavanja	91 ± 5 °C
Radna temperatura	160 ± 10 °C

Gustina	0.98 g/cm³
Viskoznost (190 °C)	12000 ± 3500 mPa·s

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovom Tehničkom listu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima, praktičnom iskustvu i saznanjima dostupnim u trenutku objavljivanja. Navedene vrednosti služe kao opšte smernice i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina primene, uslova rada, podloga, faktora okruženja i proizvodnih procesa.

Pošto su uslovi primene i upotrebe proizvoda van naše kontrole, korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima i procenama utvrdi pogodnost proizvoda za konkretnu primenu. Navedene informacije ne predstavljaju garanciju niti preuzimanje odgovornosti za performanse proizvoda u određenim uslovima primene.

Specifikacije proizvoda, formulacije i tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodnog obaveštenja u okviru kontinuiranog razvoja i unapređenja proizvoda. Najnovija verzija ovog dokumenta zamenjuje sva prethodna izdanja.

Za dodatne tehničke informacije, preporuke za primenu ili savete u vezi sa specifičnim uslovima obrade, molimo vas da kontaktirate naš tehnički tim.